

HWL 25 AB

Informācija par produktu

Fibrolīta dekoratīvi akustiskās plātnes ražotas no mineralizētām koksnes ēvejskaidām, par saistvielu izmantojot balto Portlandcementu, **skaidas platums 1.5 mm**.



Plātņu kvadrātūra:

600 x 600 = 0.36 m²

600 x 1200 = 0.72 m²

600 x 2400 = 1.44 m²

600 x 2600 = 1.56 m²

		HWL 25 AB	HWL 25 ABK
Biezums	mm	25 ± 1 mm	
Garums	mm	2600; 2400; 1200; 600 (594*) ± 2 mm	
Platums	mm	600 ± 1 mm	
Svars	kg/m ²	9.5–11.5	
Tilpummasa	kg/m ³	460	
Termiskā pretestība materiālam	R _o , m ² K/W	0.35	
Siltumvadītspēja	λ _D [W / mK]	0.068	
Īpatnējā siltumietilpība	c; J/(kg K)	2100	
Minimālie stiprības līmeņi			
a) Liecē (LVS EN 12089):	kPa	1000	
b) Spiedē (LVS EN 826):		200	
Hlorīda saturs atbilstoši EN 13168	%	CL2 ≤ 0.15	
Ūdens tvaika pretestības faktors	μ	2-5	
Skaņas absorbcijas koeficients	α _w - vērtība	0.20	
Skaņas absorbcijas klase atbilstoši DIN EN ISO 11654		E (nedaudz absorbējošs)	
Ugunsreakcijas klase atbilstoši LVS EN 13501-1:2007		B-s1, d0	

	Nekrāsota plātne	Krāsota plātne**
Krāsa:		
Malu dizains:	Visas malas taisnas stiprināšanai ar skrūvēm vai griestu profiliem 	Visas malas frēzētas (5 mm frēze) stiprināšanai ar skrūvēm

Piegādes veids: plātnes novietotas viena uz otras uz 2400 mm gara paliktņa.

Galvenās pielietojuma jomas:

Griestu un sienu apdarei:

- Birojos, administrācijas ēkās
- Skolās, bērnudārzos, pasākumu zālēs
- Sporta zālēs, hallēs
- Peldbaseinos un atpūtas telpās
- Fermās, utml.



EC-Atbilstības sertifikāts

Reģ. Nr.: 1325-CPD-1612

*Garums griestu plātnēm, kas paredzētas iekļāšanai profilos.

**Ir iespējams nokrāsot plātnes jebkurā tonī no RAL kataloga.